

**IT** **Tubo di colore azzurro, in PVC-P, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.** Superficie interna liscia, esterna semi liscia. Più robusto di un Apollo, mantiene una buona flessibilità anche alle basse temperature grazie al compound speciale impiegato. Resiste a carichi, abrasione, agenti atmosferici e a molti prodotti chimici. Versione antistatica con cordicella di rame disponibile su richiesta (Cod. GI 16).

• Aspirazione e mandata di acque, liquami, fango, impasti di legno, acidi, lattice, granaglie ed altri materiali. Utilizzato in agricoltura e nell'industria, su carri botte.

**EN** **Light blue PVC-P hose reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral.** Better than Apollo hose, it is made with a special formulation particularly suitable to be used at low temperatures. Inside surface smooth, slightly corrugated outside. Strong and flexible, resistant to crushing, abrasion, weathering and to most chemicals. AS version with copper wire available on request (Cod. GI 16).

• Suction and delivery of water, slurry, mud, mixtures of wood, acids, latex, grains and other materials. Used in agriculture and industry. Particularly suitable to be used on tank trucks.



## COD. GI 06

Ø mm 25-305

Spirale in PVC rigido antiurto  
Anti-shock rigid PVC spiral



Tubo in PVC-P  
PVC-P hose

| SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA |  | CODICE          | Ø INT. | SPESS. MIN.  | SPESS. MAX.  | PESO   | P.E. | P.S. | DEPR.              | R. CURVATURA | LG. ROTOLO                | VOL.           |
|---------------------------------|--|-----------------|--------|--------------|--------------|--------|------|------|--------------------|--------------|---------------------------|----------------|
|                                 |  | CODE            | Ø INT. | MIN WALL TH. | MAX WALL TH. | WEIGHT | W.P. | B.P. | VACUUM             | BENDING      | COIL LGTH.                | VOL.           |
|                                 |  |                 | mm     | mm           | mm           | g/m    | bar  | bar  | m H <sub>2</sub> O | mm           | m                         | m <sup>3</sup> |
|                                 |  | GI060250000000* | 25     | 4,39         | 4,7          | 530    | 8    | 24   | 10                 | 130          | 50                        | 0,110          |
|                                 |  | GI060300000000* | 30     | 4,49         | 4,8          | 640    | 8    | 24   | 10                 | 150          | 50                        | 0,127          |
|                                 |  | GI060320000000* | 31,8   | 4,49         | 4,8          | 670    | 8    | 24   | 10                 | 160          | 50                        | 0,132          |
|                                 |  | GI060350000000* | 35     | 4,5          | 4,9          | 720    | 8    | 24   | 10                 | 170          | 50                        | 0,143          |
|                                 |  | GI060380000000* | 38,1   | 4,5          | 4,9          | 780    | 7    | 21   | 10                 | 200          | 50                        | 0,184          |
|                                 |  | GI060400000000* | 40     | 4,5          | 4,9          | 820    | 7    | 21   | 10                 | 210          | 50                        | 0,191          |
|                                 |  | GI060450000000* | 45     | 4,8          | 5,2          | 980    | 7    | 21   | 10                 | 230          | 50                        | 0,248          |
|                                 |  | GI060500000000* | 50     | 5,2          | 5,6          | 1180   | 7    | 21   | 10                 | 260          | 50                        | 0,264          |
|                                 |  | GI060520000000* | 50,8   | 5,2          | 5,6          | 1190   | 7    | 21   | 10                 | 260          | 50                        | 0,268          |
|                                 |  | GI060550000000* | 55     | 5,5          | 5,9          | 1370   | 6    | 18   | 10                 | 280          | 50                        | 0,385          |
|                                 |  | GI060600000000* | 60     | 5,7          | 6,2          | 1570   | 6    | 18   | 10                 | 320          | 50                        | 0,417          |
|                                 |  | GI060630000000* | 63,5   | 5,7          | 6,2          | 1650   | 5    | 15   | 10                 | 330          | 50                        | 0,437          |
|                                 |  | GI060700000000* | 70     | 5,8          | 6,3          | 1790   | 5    | 15   | 10                 | 360          | 50                        | 0,714          |
|                                 |  | GI060760000000* | 76,2   | 5,8          | 6,3          | 1940   | 4,5  | 13,5 | 10                 | 400          | 50                        | 0,767          |
|                                 |  | GI060800000000* | 80     | 6,1          | 6,6          | 2120   | 4,5  | 13,5 | 10                 | 430          | 30                        | 0,671          |
|                                 |  | GI060900000000* | 90     | 6,4          | 6,9          | 2500   | 4,5  | 13,5 | 10                 | 470          | 30                        | 0,747          |
|                                 |  | GI061000000000* | 100    | 7,3          | 7,9          | 3190   | 4    | 12   | 9                  | 510          | 30                        | 0,889          |
|                                 |  | GI061020000000* | 102    | 7,3          | 7,9          | 3250   | 4    | 12   | 9                  | 510          | 30                        | 0,905          |
|                                 |  | GI061050000000* | 105    | 7,3          | 7,9          | 3340   | 4    | 12   | 9                  | 520          | 30                        | 0,928          |
|                                 |  | GI061100000000* | 110    | 7,4          | 8            | 3520   | 4    | 12   | 9                  | 550          | 30                        | 0,968          |
|                                 |  | GI061200000000* | 120    | 7,5          | 8,1          | 3880   | 4    | 12   | 9                  | 600          | 30                        | 1,395          |
|                                 |  | GI061270000000* | 127    | 7,5          | 8,1          | 4090   | 3,5  | 10,5 | 9                  | 640          | 30                        | 1,466          |
|                                 |  | GI061500000000* | 151,5  | 9,2          | 10           | 6120   | 3    | 9    | 9                  | 770          | 20                        | 1,372          |
|                                 |  | GI062000000000* | 200    | 10,9         | 12,6         | 9770   | 2    | 6    | 7                  | 1000         | 10                        | 2,180          |
|                                 |  | GI062030000000* | 203,2  | 11           | 12,7         | 10020  | 2    | 6    | 7                  | 1000         | 10                        | 2,213          |
|                                 |  | GI062500000000* | 250    | 11,4         | 13,2         | 12770  | 1,5  | 4,5  | 7                  | 1700         | 10 m pz. dritti/ straight | 0,764          |
|                                 |  | GI062540000000* | 254    | 11,4         | 13,2         | 12960  | 1,5  | 4,5  | 7                  | 1700         | 10 m pz. dritti/ straight | 0,786          |
|                                 |  | GI063000000000* | 300    | 11,7         | 13,6         | 15740  | 1    | 3    | 5                  | 2200         | 10 m pz. dritti/ straight | 1,071          |
|                                 |  | GI063050000000* | 304,8  | 11,8         | 13,7         | 16130  | 1    | 3    | 5                  | 2200         | 10 m pz. dritti/ straight | 1,104          |

\*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

\*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.