

SCHEDA TECNICA · TECHNICAL DATA



+60°C

-25°C

CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	P.E.	P.S.	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
G1060250000000*	25	4,39	4,7	530	8	24	10	130	50	0,110
G1060300000000*	30	4,49	4,8	640	8	24	10	150	50	0,127
G1060320000000*	31,8	4,49	4,8	670	8	24	10	160	50	0,132
G1060350000000*	35	4,5	4,9	720	8	24	10	170	50	0,143
G1060380000000*	38,1	4,5	4,9	780	7	21	10	200	50	0,184
G1060400000000*	40	4,5	4,9	820	7	21	10	210	50	0,191
G1060450000000*	45	4,8	5,2	980	7	21	10	230	50	0,248
G1060500000000*	50	5,2	5,6	1180	7	21	10	260	50	0,264
G1060520000000*	50,8	5,2	5,6	1190	7	21	10	260	50	0,268
G1060550000000*	55	5,5	5,9	1370	6	18	10	280	50	0,385
G1060600000000*	60	5,7	6,2	1570	6	18	10	320	50	0,417
G1060630000000*	63,5	5,7	6,2	1650	5	15	10	330	50	0,437
G1060700000000*	70	5,8	6,3	1790	5	15	10	360	50	0,714
G1060760000000*	76,2	5,8	6,3	1940	4,5	13,5	10	400	50	0,767
G1060800000000*	80	6,1	6,6	2120	4,5	13,5	10	430	30	0,671
G1060900000000*	90	6,4	6,9	2500	4,5	13,5	10	470	30	0,747
G1061000000000*	100	7,3	7,9	3190	4	12	9	510	30	0,889
G1061020000000*	102	7,3	7,9	3250	4	12	9	510	30	0,905
G1061050000000*	105	7,3	7,9	3340	4	12	9	520	30	0,928
G1061100000000*	110	7,4	8	3520	4	12	9	550	30	0,968
G1061200000000*	120	7,5	8,1	3880	4	12	9	600	30	1,395
G1061270000000*	127	7,5	8,1	4090	3,5	10,5	9	640	30	1,466
G1061500000000*	151,5	9,2	10	6120	3	9	9	770	20	1,372
G1062000000000*	200	10,9	12,6	9770	2	6	7	1000	10	2,180
G1062030000000*	203,2	11	12,7	10020	2	6	7	1000	10	2,213
G1062500000000*	250	11,4	13,2	12770	1,5	4,5	7	1700	10 m pz. dritti/ straight	0,764
G1062540000000*	254	11,4	13,2	12960	1,5	4,5	7	1700	10 m pz. dritti/ straight	0,786
G1063000000000*	300	11,7	13,6	15740	1	3	5	2200	10 m pz. dritti/ straight	1,071
G1063050000000*	304,8	11,8	13,7	16130	1	3	5	2200	10 m pz. dritti/ straight	1,104

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.
*Available on request,contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% umidity.