

NAUTILUS ODOR PROOF



IT **Tubo bianco in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto.** Speciale formulazione **antiodore**. Superficie interna ed esterna completamente lisce per favorire l'ottimizzazione del flusso. Resistente allo schiacciamento e molto flessibile.

- Aspirazione e trasporto di liquidi di scarico, su impianti sanitari a bordo di imbarcazioni

EN **White PVC-P hose reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral.** Special **odourless** formulation against permeation of smells. Inside and outside completely smooth to enhance the flow properties; crush proof and very flexible.

- Waste disposal, suction and discharge of sanitary liquids on vessels.


COD. LU 01
Ø mm 16-50,8



Tubo in PVC-P
PVC-P hose

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral




SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPESS. MIN.	SPESS. MAX.	PESO	P.E.	P.S.	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	MAX WALL TH.	WEIGHT	W.P.	B.P.	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
			mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³
 disponibile a magazzino available on stock		LU010160021000*	16	2,4	2,6	180	8	24	9	78	30	0,031
		LU010200025000	20	2,4	2,6	220	8	24	9	78	30	0,036
		LU010250031000	25	2,9	3,1	340	6	18	9	102	30	0,056
		LU010300036500*	30	3	3,2	420	6	18	9	102	30	0,092
		LU010320038500*	31,8	3	3,2	440	6	18	9	102	30	0,096
		LU010380046000	38,1	3,9	4,1	690	6	18	9	190	30	0,119
		LU010400048000*	40	3,9	4,1	720	6	18	9	190	30	0,123
		LU010500061000	50	5,3	5,5	1250	6	18	9	190	30	0,264
		LU010508061800*	50,8	5,3	5,5	1270	6	18	9	190	30	0,267


JP disponibile a magazzino
available on stock



ARTICOLI DELLA STESSA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES



SATURNO IDRO SE (cod. SI 06) p.78



SATURNO AQUAPOL (cod. QP01) p.77

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.