

IT **Tubo trasparente in TPU a base etere rinforzato con spirale in acciaio ricoperta in TPU di colore grigio** per assicurare la massima adesione con la parete. Il materiale della parete é antistatico permanente ($R < 10^9$ Ohm/m). Comprimitibile (circa 5:1). Spessore di parete costante di 0,4 mm su tutta la gamma diametri. Ottima resistenza all'abrasione, alla flessione, all'attacco microbico e idrolitico, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Inodore, non altera le proprietà organolettiche dei prodotti trasportati. Il tubo può essere reso conduttivo ($R < 10^2$ Ohm/m) mettendo a terra la spirale. Alimentare secondo UE 10/2011(classi A, B, C, D2, E) ed FDA CFR 21-Item 177.2600.

• Industria alimentare: aspirazione leggera di polveri abrasive, farine e sostanze di genere alimentare. Idoneo al passaggio di cibi grassi

EN **Transparent ether based TPU hose, reinforced with a high adhesion grey coloured TPU coated steel spiral.** The wall material is permanent antistatic ($R < 10^9$ Ohm/m). Axially compressible (5:1). Constant wall thickness of 0,4 mm throughout the range. Excellent resistance to abrasion, flexion, UV rays as well as to weathering, Hydrolysis and microbes. Neutral in odour and taste, it does not alter the organoleptic properties of the transported products. It can be made conductive ($R < 10^2$ Ohm/m) by grounding the spiral. Food grade, according to EU 10/2011(classes A, B, C, D2, E) and FDA CFR 21-177.2600.

• Food industry: light suction of abrasive powders, flours and fatty food.

COD. VE
Ø mm 25-500

Spirale in acciaio ricoperta di TPU color grigio
Grey colored TPU coated steel spiral

TPU a base etere
Ether-based TPU

TABELLA TECNICA · TECHNICAL DATA		CODICE	Ø INT.	SPES. MIN.	PESO	DEPR.	R. CURVATURA	LG. ROTOLO	VOL.
		CODE	Ø INT.	MIN WALL TH.	WEIGHT	VACUUM	BENDING	COIL LGTH.	VOL.
			mm	mm	g/m	m H ₂ O	mm	m	m ³
		VE010250000000*	25	0,4	130	0,4	25	20	0,048
		VE010300000000*	30	0,4	150	0,4	25	20	0,068
		VE010320000000*	32	0,4	160	0,4	25	20	0,072
		VE010350000000*	35	0,4	170	0,4	25	20	0,077
		VE010380000000*	38	0,4	185	0,4	30	20	0,083
		VE010400000000*	40	0,4	195	0,4	32	20	0,092
		VE010450000000*	45	0,4	215	0,4	36	20	0,136
		VE010510000000*	51	0,4	200	0,4	40	20	0,151
		VE010600000000*	60	0,4	230	0,4	50	20	0,174
		VE010630000000	63	0,4	245	0,4	55	20	0,182
		VE010650000000	65	0,4	250	0,4	56	20	0,187
		VE010700000000	70	0,4	295	0,4	60	20	0,200
		VE010760000000	76	0,4	315	0,4	65	20	0,215
		VE010800000000	80	0,4	330	0,4	65	20	0,225
		VE010820000000	82	0,4	340	0,4	65	20	0,230
		VE010900000000	90	0,4	370	0,4	75	20	0,251
		VE011000000000	100	0,4	410	0,3	85	15	0,311
		VE011020000000	102	0,4	415	0,3	85	15	0,317
		VE011100000000	110	0,4	450	0,3	90	15	0,340
		VE011150000000	115	0,4	470	0,3	95	15	0,354
		VE011200000000	120	0,4	485	0,25	100	15	0,553
		VE011270000000	127	0,4	590	0,25	105	15	0,583
		VE011300000000	130	0,4	600	0,2	105	15	0,596
		VE011400000000	140	0,4	645	0,2	115	15	0,639
		VE011520000000	152	0,4	700	0,2	125	15	0,691
		VE011600000000	160	0,4	865	0,15	130	15	0,860
		VE011650000000	165	0,4	890	0,15	130	15	0,886
		VE011800000000	180	0,4	970	0,15	150	15	0,963
		VE011820000000	182	0,4	980	0,15	150	15	0,973
		VE012030000000	203	0,4	1095	0,1	165	15	1,085
		VE012200000000	220	0,4	1180	0,1	185	10 m compr.	0,115
		VE012280000000	228	0,4	1225	0,1	185	10 m compr.	0,124
		VE012540000000	254	0,4	1360	0,1	210	10 m compr.	0,152
		VE012790000000	279	0,4	1490	0,08	230	10 m compr.	0,182
		VE013050000000	305	0,4	1630	0,08	250	10 m compr.	0,218
		VE013150000000	315	0,4	1685	0,07	275	10 m compr.	0,232
		VE013560000000	356	0,4	1900	0,07	300	10 m compr.	0,295
		VE014060000000	406	0,4	2160	0,06	350	10 m compr.	0,381
		VE014500000000	450	0,4	2620	0,06	350	10 m compr.	0,466
		VE015000000000	500	0,4	2910	0,06	350	10 m compr.	0,572

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

I dati tecnici riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.