

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA


**ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE
ITEMS IN THE SAME SERIES**

APOLLO SUPERFLEX 2 (cód. SF) p.71

CÓDIGO CODE	Ø INT. Ø INT.	MIN ESP. MIN WALL TH.	MAX ESP. MAX WALL TH.	PESO WEIGHT	P.T. W.P.	P.R. B.P.	VACIO VACUUM	R. CURVATURA BENDING	LG. ROLLO COIL LGTH.	VOLUMEN VOLUME
	mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	m ²	m	m ³
AS01020000064*	20	3,2	3,6	300	5	15	10	80	50	0,070
AS01025000064	25	3,4	3,9	400	5	15	10	80	50	0,084
AS01030000064*	30	3,9	4,3	550	5	15	10	100	50	0,124
AS01032000064	31,8	3,9	4,3	580	5	15	10	105	50	0,129
AS01035000064*	35	3,9	4,4	630	4,3	13	10	115	50	0,140
AS01038000064	38,1	3,9	4,4	680	4,3	13	10	125	50	0,180
AS01040000064*	40	3,9	4,4	710	4	12	10	130	50	0,187
AS01045000064*	45	4,1	4,6	840	4	12	10	145	50	0,208
AS01050000064*	50	4,3	4,8	960	3,3	10	10	160	50	0,257
AS01051500064*	51,5	4,3	4,8	990	3,3	10	10	160	50	0,264
AS01052000064	50,8	4,3	4,8	980	3,3	10	10	160	50	0,261
AS01055000064*	55	4,4	5	1090	3,3	10	9	180	50	0,374
AS01057000064*	57	4,4	5	1130	3,3	10	9	190	50	0,386
AS01060000064*	60	4,5	5,1	1220	3,3	10	9	195	50	0,404
AS01063000064	63,5	4,8	5,4	1380	3,3	10	9	210	50	0,428
AS01065000064*	65	4,9	5,6	1460	3	9	9	210	50	0,439
AS01070000064*	70	5	5,8	1570	3	9	9	225	50	0,470
AS01075000064*	75	5	6,1	1740	3	9	9	250	50	0,753
AS01076000064	76,2	5	6,1	1760	3	9	9	250	50	0,764
AS01080000064*	80	5,1	6,3	1880	2,7	8	9	260	50	0,800
AS01090000064*	90	5,3	6,6	2210	2,5	7,5	9	300	30	0,743
AS01100000064*	100	6,1	7,6	2850	2,2	6,5	9	330	30	0,829
AS01102000064	102	6,1	7,6	2910	2,2	6,5	9	335	30	0,844
AS01105000064*	105	6,1	7,7	3020	2	6	9	350	30	0,867
AS01110000064*	110	6,1	7,7	3120	2	6	9	360	30	0,963
AS01120000064*	120	6,3	7,9	3510	1,8	5,5	9	390	30	1,391
AS01127000064	127	6,3	7,9	3700	1,8	5,5	9	410	30	1,462
AS01130000064*	130	7	8,3	4120	1,8	5,5	8	420	30	1,501
AS01150000064*	151,5	7,4	8,8	5030	1,5	4,5	8	500	20	1,299
AS01152000064	152,4	7,4	8,8	5060	1,5	4,5	8	500	20	1,306
AS01160000064*	160	7,9	9,3	5550	1,5	4,5	7	540	20	1,372
AS01200000064*	200	11	12,3	9750	1,2	3,5	7	700	10	0,898
AS01203000064*	203,2	11	12,3	9900	1,2	3,5	7	700	10	0,911

*Disponible bajo pedido, para cantidades a convenir con el departamento de ventas.

*Available on request, contact our sales office for more info and quantities.

Los datos técnicos indicados se midieron a 23°C y 50% de humedad.

The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity.