

ES Tubo translúcido de caucho TPE-S higiénico, con espiral de refuerzo de acero inox AISI 302. Superficie interna y externa completamente lisas, para facilitar el paso de las sustancias y una limpieza y desinfección más fáciles antes y después del uso. Altamente neutro en olores y sabores, preserva las propiedades organolépticas de las materias transportadas. Material sin curado: Pharmapress no requiere ningún proceso de vulcanización, lo que evita el riesgo de extracción de residuos de vulcanización en el producto final (restos volátiles de peróxido y platino). Buena resistencia química a ácidos y soluciones alcalinas. Excelente resistencia a la hidrólisis y a la proliferación de bacterias, así como al ozono, al envejecimiento y a los fenómenos atmosféricos. Marcado incorporado en la pared para garantizar la trazabilidad permanente incluso después de un uso repetido. Apto para uso alimentario según la UE 10/2011 (clases A, B, C, D1) y según la FDA Reg. CFR 21- 177.2600. Apto para aplicaciones en el sector farmacéutico, según la normativa internacional USP CLASS VI.

• Tubo versátil desarrollado para transportar sustancias alimentarias, cosméticos, productos farmacéuticos y para el cuidado corporal. Adecuado para una amplia gama de sustancias como vinos, zumos de frutas, vinagre, licores con contenido alcohólico de hasta el 96%, cremas, jabones, leche y derivados.

EN Translucent hose made from TPE-S hygienic rubber reinforced with an AISI 302 stainless steel spiral. Inside and outside completely smooth, to enhance flow properties and allow easy cleaning and sterilization processes. Highly neutral in taste and odor, it preserves the organoleptic properties of the medium. Curing-free material: Pharmasteel does not need any vulcanization process, therefore it prevents the risk of leaching of curing agent residues into the end product (peroxide or platinum volatile rests). Good chemical resistance to acids and alkaline solutions and good impermeability. Versatile rubber resistant to ozone, ageing and weathering, as well as to ozone, ageing, weathering, hydrolysis and proliferation of bacteria. Food grade, according to EU 10/2011 (classes A, B, C, D1) and FDA CFR 21-177.2600. Compliant with the pharmaceutical standard USP CLASS VI.

• Versatile suction and delivery hose designed to transfer food, cosmetic, health care and pharmaceutical products. Suitable for a manifold range of media such as wines, fruit juices, vinegar, spirits with alcohol content up to 96%, creams, soaps, milk and by-products.

PHARMASTEEL

CÓD. HS · Ø mm 10-51




Espiral de acero inox
Stainless steel spiral




Tubo de TPE-S higiénico
TPE-S hygienic rubber hose



ARTÍCULOS DE LA MISMA SERIE · ITEMS IN THE SAME SERIES



PHARMAPRESS



PHARMASTEEL PRESS

FICHA TÉCNICA · TECHNICAL DATA

PHARMASTEEL	Ø int.		Ø ext. out	Peso Weight	P.T. W.P.	P.R. B.P.	Vacio Vacuum	R. de curvatura Bending r.	Lg. Rollo Coil lgh.	Volume	Disponibilidad Availability
CÓDIGO/CODE	mm	inches	mm	g/m	bar	bar	m H ₂ O	mm	m	m ³	
HS010100016000*	10		16	140	2,5	7,5	8,5	50	60	0,028	bajo pedido/on request*
HS010130019000*	13		19	170	2,5	7,5	8,5	60	60	0,038	bajo pedido/on request*
HS010160022400*	16		22,4	215	2	6,5	8,5	70	60	0,048	bajo pedido/on request*
HS010190026000*	19		26	270	2	6,5	8,5	90	60	0,075	bajo pedido/on request*
HS010250033000*	25		33	405	1,5	5	8,5	110	60	0,127	bajo pedido/on request*
HS010300038000*	30		38	475	1,5	5	8,5	140	60	0,146	bajo pedido/on request*
HS010320040400*	32		40,4	525	1,5	5	8,5	140	60	0,155	bajo pedido/on request*
HS010350043400*	35		43,4	560	1,5	5	8,5	160	60	0,167	bajo pedido/on request*
HS010380047000*	38		47	640	1,5	5	8,5	170	30	0,120	bajo pedido/on request*
HS010510061000*	51		61	1045	1,5	5	8	230	30	0,264	bajo pedido/on request*

* Diámetros bajo pedido para cantidades mínimas (MOQ), según disponibilidad en almacén · * Diameters available on request for minimum order quantities (MOQ), unless in stock

Los datos técnicos indicados se han medido a 23 °C y con una humedad del 50%
The technical data here reported have been measured at 23°C with 50% humidity